



بتن شیمی

خاورمیانه

BETON  
CHIMIE

ISO 9001:2008

تهران:

سید جمال‌الدین اسدآبادی

پلاک ۴۷۰، (نبش خیابان ۶۶)

صندوق پستی: ۸۳۶۶۱-۱۴۳۶۹

تلفن: ۴۰-۸۸۰۳۰۶۳۹

فاکس: ۸۸۰۳۶۲۵۸

NO.470

Seyed Jamaledin Asadabadi Ave.

Around the Corner of 66th St.

Tehran, Iran

Tel : (+9821) 88030639 - 40

Fax : (+9821) 88036258

www.beton-chimie.com

info@beton-chimie.com

## گروت کنسنترات

## بتن شیمی ۱۲۹

- برای کلیه مخلوط‌های بتنی با عیارهای مختلف، مقدار مصرف ۰/۵ تا ۱ درصد وزن سیمان می‌باشد.

### روش مصرف

مقدار لازم برای اجزا ملات بتن اضافه شده و سپس به مدت ۳ تا ۵ دقیقه کاملاً مخلوط شود. به منظور تأمین انبساط کنترل شده مورد نظر، ملات بتن آماده شده باید حداکثر تا ۲۰ دقیقه استفاده شود.

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

- رنگ: خاکستری
- حالت فیزیکی: پودر
- دانسیته: حدود  $1/85 \text{ gr/cm}^3$
- pH: ۱۰
- ثبات حرارتی: تا  $50^\circ \text{C}$
- یون کلر: ندارد

### نگهداری

- شرایط نگهداری: در ظروف سربسته و محفوظ از هوا و رطوبت در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
- مدت نگهداری: یکسال در بسته‌بندی اولیه
- بسته‌بندی: کیسه ۱، ۱۰ و ۲۵ کیلوگرمی.

### ملاحظات فنی - کاربردی

- دمای محیط مصرف این ماده بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد است.
- میزان مصرف دقیق این محصول باید از طریق آزمایش‌های کارگاهی تعیین شود.
- هرچه عیار سیمان زیادتر باشد، میزان گروت مصرفی می‌تواند کمتر باشد.
- بیشترین مقدار انبساط در حدود ۱ تا ۲/۵ ساعت پس از مخلوط نمودن آن در محیط سیمانی می‌باشد، که مقدار این زمان به دمای محیط بستگی دارد.
- این محصول با انواع سیمان‌های پرتلند و زودگیر سازگار است.
- در صورت نیاز به استفاده همزمان از چند نوع ماده افزودنی در یک مخلوط بتن، قبلاً با مرکز تحقیقات بتن شیمی مشورت فرمایید.

### شرح

بتن شیمی ۱۲۹ برای ایجاد انبساط قابل کنترل در ملات بتن، برای جبران جمع شدگی طبیعی ناشی از خشک شدن سیمان مصرف می‌شود و موجب افزایش تماس و چسبندگی سطح مخصوص بتن با فضای محدود پیرامون آن می‌شود. تأثیر کاربرد این ترکیب در شرایط خمیری قبل از گیرش بتن با استاندارد ASTM C 827 مطابقت دارد.

### استاندارد مرجع

- ASTM C 827

### موارد کاربرد

- تولید ملات بتن منبسط شونده با انبساط حجم کنترل شده.
- ملات‌های مصرفی در زیرسازی‌های فولادی ساختمان‌ها و ماشین‌آلات سنگین، پر کردن فضای آزاد بتن و اتصالات اطراف میله مهارها، درزهای اتصال در قطعات پیش‌ساخته، لوله‌های فولادی، بتنی و انواع درزبندی‌ها.
- عملیات تزریق در سد، تونل، برش‌های سنگی و آبرفتی.
- کارهای تعمیر و ترمیم سازه‌های بتنی که الزاماً باید از جمع‌شدگی بتن جایگزین جلوگیری شود.

### خواص و اثرات

- پدیده‌های جمع‌شدگی، ترک‌خوردگی و آب‌انداختگی ملات بتن را کاهش می‌دهد.
- پرداخت نهایی سطوح ملات بتن را تسریع می‌کند.
- مقاومت فشاری، کششی، خمشی و برشی را افزایش می‌دهد.
- انبساط کنترل شده‌ای در شرایط آزاد یا محدود نشده در ملات بتن ایجاد می‌کند که حداکثر به ۲ درصد می‌رسد.
- مانع از خوردگی فولاد می‌شود.
- گیرش را تسریع می‌کند.
- با انواع سیمان‌های پرتلند هماهنگی دارد.
- برای اتصال سطوح بتنی و فولادی مانند محافظت کابل‌های پس تنیده و کاشت پایه ماشین‌آلات مناسب است.

### میزان مصرف

- میزان مصرف با توجه به شرایط زیر تعیین می‌شود:
- وقتی که نسبت وزنی ماسه به سیمان از ۱ تجاوز نکند، مقدار مصرف ۰/۵ درصد وزن سیمان است.
- وقتی که نسبت وزنی ماسه به سیمان بیشتر از ۱ باشد، مقدار مصرف ۱ درصد وزن سیمان است.


جدول ۱ - اطلاعات فنی پوشش بتنی حاوی ۱٪ وزنی بتن شیمی ۱۲۹

پایداری حرارتی	تا بالای ۵۰°C
مقاومت فشاری (ASTM C 39)	تا ۱۰٪ بیشتر نسبت به بتن شاهد
زمان گیرش (ASTM C 403)	اولیه: حدود ۴ ساعت نهایی: حدود ۵ ساعت
اسلامپ (ASTM C 143)	بیشتر از بتن شاهد (حدود ۵٪ کاهش در مصرف آب بتن با کارایی ثابت)
تغییر طول خطی اولیه (ASTM C 827)	تقریباً ۱-۲٪ بیشتر از طول اولیه بعد از ۳ ساعت (محدوده مجاز استاندارد ۰-۰.۴٪ می باشد)
تغییر طول خطی نهایی (ASTM C 157)	تقریباً ۰.۱-۰.۲۵٪ بیشتر از طول اولیه بعد از ۳ ساعت (محدوده مجاز استاندارد ۰.۰/۳٪ می باشد)

جدول ۲- مقایسه مقاومت فشاری نمونه بتن دارای افزودنی بتن شیمی ۱۲۹ و نمونه شاهد با عیار سیمان ۳۵۰ kg/cm<sup>3</sup>

w/c	درصد مصرف بتن شیمی ۱۲۹	اسلامپ cm	مقاومت فشاری بتن kg/cm <sup>2</sup>		
			۳ روزه	۷ روزه	۲۸ روزه
۰/۵	۰/۵	۶/۵	۱۶۴	۲۴۸	۳۲۰
۰/۵	۱	۶/۵	۱۶۵	۲۵۴	۳۴۵
۰/۵	بتن شاهد	۶	۱۶۳	۲۴۰	۳۱۰

نمودار ۳- کاهش پدیده جمع شدگی و ترک خوردگی با استفاده از گروت کنسنترات



بتن شیمی  
خاورمیانه

BETON  
CHIMIE

ISO 9001:2008

تهران:  
سید جمال الدین اسدآبادی  
پلاک ۴۷۰، (نیش خیابان ۶۶)  
صندوق پستی: ۸۳۶۶۱-۱۴۳۶۹  
تلفن: ۴۰-۸۸۰۳۰۶۳۹  
فاکس: ۸۸۰۳۶۲۵۸

NO.470  
Seyed Jamaledin Asadabadi Ave.  
Around the Corner of 66<sup>th</sup> St.  
Tehran, Iran  
Tel : (+9821) 88030639 - 40  
Fax : (+9821) 88036258

www.beton-chimie.com  
info@beton-chimie.com