

روش مصرف

الف - زیرسازی:

سطح زیر کار باید کاملاً تمیز و فاقد گرد و غبار و چربی باشد. برای آماده سازی آن می توان از بتن شیمی ۱۶۳ (پرایمر) استفاده کرد. برای افزایش چسبندگی بهتر است سطح زیر کار زیر و مرطوب باشد.

ب - اجرا:

به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد وزن بتن شیمی ۱۴۲، آب را با پودر مخلوط کنید تا خمیری یکنواخت و همگن به دست آید. پس از ۱۵ دقیقه مجدداً کمی آن را به هم زده و استفاده کنید. به منظور اختلاط بهتر و آسان تر می توان از همزن بتن شیمی استفاده کرد. در هر مرحله ملات را حداقل تا ضخامت ۶ میلی متر به کار ببرید. برای دستیابی به ضخامت های بیشتر می توان ترمیم را در چند مرحله اجرا کرد. با این روش ترمیم تا ضخامت نهایی ۲۰ میلی متر قابل اجراست. ملات آماده شده باید حداقل در مدت نیم ساعت مصرف شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

خاکستری	رنگ:
پودر	حالت فیزیکی:
۰/۹۷ gr/cm ^۳	وزن مخصوص:
حدود ۱۱	pH
در آب	قابلیت اتحال:
ندارد	بیون کلر:

نگهداری

- شرط نگهداری: در محل کاملاً خشک و سرپوشیده
- محفوظ از هوا
- مدت نگهداری: ۶ ماه در بسته بندی اولیه
- بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلوگرمی

ملاحظات فنی - کاربردی:

- بهتر است آن مقدار پودر را با آب مخلوط کنید که حداقل در مدت زمان کمتر از ۲۰ دقیقه مصرف شود.
- پس از نیمه خشک شدن ملات اجرا شده، کلیه سطوح را تا ۲۴ ساعت با اسپری کردن آب، مرطوب نگهدازید.

شرح

بتن شیمی ۱۴۲ برای عملیات ترمیم آسیب دیدگی های سطحی سازه های بتنی تولید می گردد. سهولت استفاده و قدرت چسبندگی زیاد که از ویژگی های منحصر به فرد این محصول می باشد عامل موثری در کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و کیفیت عملیات ترمیم می باشد.

استاندارد مرجع

ASTM C 928

موارد کاربرد

- ترمیم و اصلاح ناماها و کلیه قطعات بتنی در جا و پیش ساخته.
- ترمیم آسیب دیدگی هایی نظیر: ترک خوردگی، شکستگی، پریدگی و ناهمواری سطوح در کلیه اجزاء بتنی.
- ترمیم قطعات آزبست - سیمانی و موزائیکی.
- زیرسازی کف محوطه های داخلی و خارجی قبل از نصب پوشش جدید.
- تسطیح و ترمیم سطوح متخلخل.
- قابل استفاده در سطوح در تماس مستقیم با آب.
- ماهیچه کشی در سازه های آبی.

خواص و اثرات

- سهولت استفاده.
- عدم نیاز به افزودنی های کمکی جهت افزایش چسبندگی.
- مقاومت کششی مناسب در ترمیم سطوح نمادار بتنی.
- چسبندگی زیاد به انواع زیرسازی های سیمانی.
- عدم خرز و جمع شدگی.
- مقاومت زیاد در برابر سیکل های یخ بندان - ذوب و عوامل مخرب محیطی.

میزان مصرف

با توجه به میزان تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا حدود ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم پودر بتن شیمی ۱۴۲ برای پوشش یک متر مربع به ضخامت یک میلیمتر کافی است.



BETON
CHIMIE

ISO 9001:2008

تهران:
سید جمال الدین اسدآبادی
پلاک ۴۷۰، (نبش خیابان ۶۶)
صفندوق پستی: ۱۴۳۶۹-۸۳۶۶۱
تلفن: ۸۸۰۳۰۶۳۹-۴۰
فاکس: ۸۸۰۳۶۲۵۸

NO.470
Seyed Jaledin Asadabadi Ave.
Around the Corner of 66th St.
Tehran, Iran
Tel: (+9821) 88030639 - 40
Fax: (+9821) 88036258

www.beton-chimie.com
info@beton-chimie.com



بتن شیمی
خاورمیانه

**BETON
CHIMIE**

ISO 9001:2008

ترمیم کننده ویژه بتن شیمی ۱۴۲

جدول ۱ - اطلاعات فنی بتن شیمی ۱۴۲ (ASTM C828)

۱/۷ N/mm ^۲	مقاومت پیوستگی به بتن
۳۲ N/mm ^۲	مقاومت فشاری (ASTM C 159)
۳ N/mm ^۲	مقاومت کششی (ASTM C 496)
۶ N/mm ^۲	مقاومت خمشی (ASTM C 348)
حداکثر تا ۰/۰۷ درصد تغییر نسبت به طول اولیه	تغییر طول ملات (ASTM C 157)
اولیه: ۲:۳۰ ساعت نهایی: ۴ ساعت	زمان گیرش (ASTM C 191)
%۱۷	میزان جذب آب (ASTM C 413)

تهران:

سید جمال الدین اسدآبادی
پلاک ۴۷۰، (نبش خیابان ۶۶)
صندوق پستی: ۱۴۳۸۹-۸۳۶۶۱
تلفن : ۸۸۰۳۰۶۳۹-۴۰
فaks : ۸۸۰۳۶۲۵۸

NO.470
Seyed Jamaledin Asadabadi Ave.
Around the Corner of 66th St.
Tehran, Iran
Tel : (+9821) 88030639 - 40
Fax : (+9821) 88036258