



بتن شیمی

BETON
CHIMIE

ISO 9001:2008

تلفن:

۴۶۸۸۹۳۴۰
۴۶۸۸۰۶۷۳
۰۹۱۲۰۷۱۱۰۳۵
۰۹۱۰۲۰۹۱۵۱۱

صندوق پستی:

۳۷۵۱۱۳۹۹۶۸

www.beton-chimie.ir
Info@betonchimie.ir

کیفیت کلیه محصولات
بتن شیمی گارانتی
بیمه کارآفرین می باشد



بیمه کارآفرین

روش مصرف

- ۱- سطح زیر کار باید تمیز ، محکم و عاری از هرگونه چربی ، گرد و غبار ، رنگ ، روغن و ذرات سست باشد .
- ۲- به هر کیسه ۲۵ کیلو گرمی باید حدود ۸/۷ لیتر آب اضافه شود . اختلاط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی (دریل + پره) صورت پذیرد . سطل یا ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط میشوند باید متناسب با سرعت کار و حجم اختلاط باشد . همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب همزن برقی روشن باشد و عمل اختلاط تا حصول مخلوطی یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید .
- ۳- حتما پیش از اجرای مخلوط آماده smoother سطح زیرکار را مرطوب نمایید .
- ۴- ملات آماده شده را به وسیله ماله یا کاردک روی سطوح مرطوب شده اجرا نمایید .

توجه ۱: همیشه آن مقدار پودر را با آب مخلوط نمایید که حداکثر در مدت زمان کمتر از ۲۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد .

توجه ۲: پس از نیمه خشک شدن ملات اجرا شده ، تمامی سطوح را حداقل ۴۸ ساعت با اسپری نمودن آب مرطوب نگه دارید .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

- رنگ: خاکستری
- حالت فیزیکی: پودر
- وزن مخصوص: ۱/۶۰ gr/cm³
- pH: حدود ۱۱
- قابلیت اختلاط: در آب

اسموزر ، نوعی ملات سیمانی اصلاح شده با افزودنی های پلیمری ، به همراه تقویت کننده چسبندگی و پرکننده های معدنی می باشد و تنها با افزودن آب آماده مصرف می شود . این ماده به منظور پرمودن خلل و فرج و رفع ترک های ریز سطحی مورد استفاده قرار می گیرد . اسموزر با توجه به خاصیت چسبندگی و پرکنندگی زیاد ، ماده مناسبی برای آماده سازی و تسطیح سطوح قبل از اجرای پوشش ها با خواص بالا می باشد .

موارد کاربرد

- ۱- پرمودن خلل و فرج و رفع ترک های ریز سطحی
- ۲- زیر سازی کف و دیوارها قبل از نصب انواع مصالح دکوراتیو و رنگ آمیزی
- ۳- آماده سازی سطوح قبل از اجرای پوشش ها با خواص بالا
- ۴- تسطیح ناهمواری های سطوح بتنی و سیمان کاری شده

خواص و اثرات

- چسبندگی فوق العاده زیاد به زیرآیند
- قابلیت پرکنندگی زیاد
- بدون انقباض
- قابلیت اجرا روی سطوح عمودی و افقی
- حصول سطحی صاف
- مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
- بدون اثر مخرب روی فولاد
- مقدار مصرف کم
- سهولت اجرا

مقدار مصرف

بسته به مقدار تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا ، برای پوشش یک متر مربع به ضخامت ۰/۵ میلی متر حدود ۰/۷ تا ۱ کیلوگرم smoother مورد نیاز می باشد .



نگهداری

- شرایط نگهداری: در ظرف سر بسته و محفوظ از هوا و یخبندان
- مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
- بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلوگرمی

ملاحظات فنی – کاربردی

- این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد . با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعده شود یا با چشم تماس داشته باشد .



بتن شیمی

BETON
CHIMIE

ISO 9001:2008

تلفن:

۴۶۸۸۹۳۴۰

۴۶۸۸۰۶۷۳

۰۹۱۲۰۷۱۱۰۳۵

۰۹۱۰۲۰۹۱۵۱۱

صندوق پستی:

۳۷۵۱۱۳۹۹۶۸

www.beton-chimie.ir

Info@betonchimie.ir

کیفیت کلیه محصولات
بتن شیمی گارانتی
بیمه کارآفرین می باشد